

Technický list výrobku



PFM-94

Malta na suché škárovanie dlažby

Pflasterfugenmörtel PFM -94

Špeciálna minerálna malta k suchému škárovaniu kamenných dlažieb.

➤ **Technické údaje**

- Pevnosť v tlaku: min 10 N/mm²
- Teplota pri spracovaní: nad + 5°C

➤ **Vlastnosti**

Lhká spracovateľnosť, pri spracovaní nedochádza k znečisteniu pokladaného kameňa.

➤ **Použitie**

Kompletne namiešaná prírodná maltová zmes určená k vyškárovaniu dlažby z prírodného kameňa, betónu a tehelných dlaždíc. Vhodná na námestie, pešie zóny, zázemie parkovísk, vjazdov do garáží a na chodníky. Taktiež na použitie pri pokladaní do maltového lôžka a pri usadzovaní obrubníku.

➤ **Zloženie & kvalita**

Zmes obsahuje piesok o zrnitosti 0-1 mm, ako pojivo je použitý cement, ďalšie organické prísady vo vhodnom zložení. Zušľachtená maltová zmes.

➤ **Spracovanie**

Plocha musí byť absolútne suchá a čistá. Šírka škár musí byť minimálne 8-10 mm, hĺbka potom aspoň 30 mm. Obsah celého vreca vysypte na položenú dlažbu a pomocou tvrdšej metly ju vmeťte do škár. Potom jemnou metličkou zmeťte zmes do čista tak, aby na dlažbe nezostali jej zbytky. Takto pripravený podklad pokropte vodnou hmlou, k čomu sú najvhodnejšie jemné záhradné nástavce. Asi po 10 až 15 minútach je povrchová vrstva natoľko spevnená, že potom môžete škáry opatrne, ale dôkladne zalíať vodou. Keď je plocha v spáde, začínajte kropiť i následne zalievať vždy z najnižšieho miesta plochy. Asi po 15-20 minútach od zaliatia škár, čo závisí od teploty a počasia, budú škáry natoľko pevné, že môžete pristúpiť k zametaniu eventuálne dočistenej plochy. Následne plochu ešte dôkladne polejte vodou. Po zaschnutí môžete zamiešť zbytky piesku. Vyškárovaná plocha je po 7 dňoch vyzretá a pojazdná.

➤ **Spotreba**

Riadi sa podľa formátu použitej dlažby a rozmeru škár. Priemerované spotreby na jedno 25 kilogramové balenie, pri rozmere škáry :

10 x 30 mm formát dlažby 20 cm x 20 cm výdatnosť balenia 2,2 - 2,5 m²
10 cm x 20 cm 1,3 - 1,6 m²
10 cm x 10 cm 1,0 - 1,3 m²

➤ **Skladovanie**

V suchu na drevených paletách. Doporučujeme spracovať do 6 mesiacov.

➤ **Balenie**

Dodáva sa vo vreciach o váhe 25 kg.

➤ **Ochrana zdravia pri práci**

Tento výrobok obsahuje cement a na vlhkosť reaguje zásadito. Maltová zmes dráždi kožu a oči. Predstavuje nebezpečie senzibilizácie pri styku s kožou. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s kožou a s očami. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a v prípade potreby i ochranné okuliare či tvárový štít. Osobné pracovné ochranné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je treba ihneď vymeniť. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou a mydlom, potom pokožku ošetríte reparačným krémom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

➤ **Prvá pomoc**

Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich vymyte 10-15 minút veľkým množstvom vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite asi pól litra vody. Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodeného zdravia a pri zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekárske ošetrovanie a doktorovi predložte k nahliadnutiu tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných mnohými skúškami a praktickými pokusmi, ktoré nie vždy zodpovedajú podmienkam praxe. Doporučujeme preto previesť si vlastnú skúšku. Vyhradzuje si však právo na technické zmeny vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja. Inak platia naše obecné obchodné podmienky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007