

Technický list výrobku



VZ 01

Malta k murovaniu pohľadového muriva s extrémne nízkou nasiakavosťou

VZ 01 V.O.R. Mauermörtel

Malta slúži k murovaniu a súčasnému škárovaniu lícového, či rezného muriva s extrémne nízkou nasiakavosťou. Lícovky s nasiakavosťou menšou než 4%.

➤ **Technické údaje**

- Pevnosť v tlaku: min 5 N/mm²
- Spracovateľnosť: cca 2 hodiny
- Zámesová voda: cca 5,5 l/40 kg
- Výdatnosť: cca 26 litrov/40 kg
- Spotreba: závislá na formátu murovaných tehliel v rozmedzí 23 až 60 kg/m²
- Teplota pri spracovaní: nad + 5°C

➤ **Farby**

- Jasne biela
- Šedá
- Čierna
- Tmavo šedá
- Antracit
- Bielo béžová
- Bielo šedá

➤ **Vlastnosti**

Tehly nie je treba vlhčiť, nedochádza k strhnutiu malty a vzniká vysoko pevné spojenie. Takže nedochádza k vzniku trhlin. Ďalej je odolná proti účinkom počasia a po vytvrdnutí je mrazuvzdorná. Je odolná tiež proti účinkom dažďa. Nedochádza k zníženiu paropriepustnosti a znižuje náklady na výstavbu.

➤ **Použitie**

Pre súčasné murovanie a škárovanie pohľadových plôch a k vytvoreniu kvalitného pohľadového muriva, odolného proti účinkom dažďa. Ďalej k murovaniu a súčasnému vytvoreniu hladkej ukončujúcej škáry.

➤ **Zloženie & kvalita**

Zmes obsahuje piesok, ako pojivo je použitý cement a ďalšie organické prísady vo vhodnom zložení. Malta skupiny II a prekonáva všetky požiadavky DIN 1053, a to najmä na pevnosť v strihu a pevnosť v tlaku v škárach dľa smernice DGfM, odskúšaná podľa CSN 72 2430 - 1-5

