

## BK

### Viacú elové stavebné lepidlo triedy C1 T

Cementové stavebné lepidlo na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb. Minerálna zmes pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Je určená pre lepenie na múry aj podlahy.

Maltová zmes spracovávaná podľa podmienky smernice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkach (o obsahu Cr<sup>6+</sup>).

Artikel:  
42057 2  
42011 4



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Trieda podľa EN 12004:	C1 T
Zrnitosť:	0-0,63 mm
Prímesová voda:	cca 6 l / 25 kg vreca (0,24 l/kg)
Výdatnosť zmesi:	cca 19 lerstvej malty / 25 kg vreca
Spracovateľnosť:	cca 2-3 hodiny v závislosti na okolitej teplote a vlhkosti
Teplota pri spracovaní:	nad +5°C, do +30°C
Farba:	sivá

## VLASTNOSTI

Minerálna zmes.

Hydraulicky tvrdnúca.

Vysoká priľnavosť k podkladu.

ľahké spracovanie.

Pre lepenie na múry aj podlahy.

Viacúčelové využitie na lepenie rôznych druhov dlažieb a obkladov (keramické, kamenné, betónové atď.).

Na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

## ZLOŽENIE

Cement, triedené piesky, chemické prísady pre zlepšenie vlastností

## SPRACOVANIE

Obsah vreca dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) s prímesovou vodou (vyhovujúcou EN 1008) na homogénnu hmotu plastickej konzistencie bez hrudiek. Nechajte cca 5 minút odležať a ešte raz krátko zamiešajte. Namiešajte si vždy len také množstvo lepiacej malty, ktoré sa dá spracovať do začiatočného tuhnutia. Prihotovenú zmes spracujte natihnutím hladítkom na pripravený podklad tak, aby tento bol celoplošne pokrytý súvislou vrstvou lepidla a následovne ju „u ešte“ zubatou stranou hladítka so sklonom cca 45° k obkladanej ploche. Do takto pripraveného maltového lôžka postupne vkladajte obkladové prvky. Nenaťahujte väčšiu plochu, než akú stihnete v čase otvorenosti zmesi (pred začiatkom tuhnutia) obložiť. Po začiatku tuhnutia (signalizuje ho povrchová kôrka) je lepenie ďalších prvkov zakázané. Lepidlo sa musí odstrániť a natihnúť čerstvé. Je zakázané dodatočne „oživovanie“ už tuhnúceho povrchu pomocou vody. Rovnako je zakázané pridávať ďalšiu vodu do už raz rozmiešanej zmesi.

Dilatácie sú vytvorené v obkladanom podklade, sa musia dodržať i v lepenom obklade. Pri lepení dodržiavajte potrebné

odporúčania, postupy a nariadenia noriem pre obklady a dlažby.

Nespracúvajte pri teplotách vzduchu, materiálov a podkladu pod +5°C a nad 30°C. Dokončené obložené plochy je potrebné chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym vysušením, vysokými alebo nízkymi teplotami, vetrom, dažďom alebo inou vysokou vzdušnou vlhkosťou (napr. hmla), mrazom a priamym slnečným žiarením.

Dodatočne pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané.

## PODKLAD

Vhodným podkladom pre lepenie obkladov sú rovné, pevné a nosné plochy, napr. omietky, betóny, betóny atď.

Podklad musí byť suchý, istý, zbavený voľných astíc, prachu a iných neistôt. Musia sa odstrániť nesúdržné vrstvy, mastnoty a rôzne oddebné separačné prostriedky. Extrémne nasiakavé podklady pred lepením obkladov zvlhčíte alebo upravíme vhodnou penetráciou podľa odporúčania k danému typu podkladu.

Nevhodným podkladom sú akékoľvek pružné vrstvy a materiály, deformujúce sa pôsobením vlhkosti (drevo apod.). Nevhodná je tiež zvetraná, vlhká alebo výkvetmi poškodená omietka, plochy deformované alebo s akívnymi trhlami.

## SPOTREBA

Pri lepení je spotreba ovplyvnená kvalitou podkladu (rovinnosťou, štruktúrou atď.) a typom použitého zubového hladítka.

Orientačne je spotreba pre 1mm hrúbky nanesej vrstvy cca 1,3 kg suchej zmesi na 1m<sup>2</sup>

Formát zubu hladítka (mm)	Spotreba suchej zmesi (kg/m <sup>2</sup> )
3 x 3	cca 1,3
4 x 4	cca 1,7
6 x 6	cca 2,7
8 x 8	cca 3,5

## SKLADOVANIE A BALENIE

V suchu, na drevených EURO paletách. Skladovateľnosť je 12 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale výrobku. Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) hmotnosti 5 kg alebo 25 kg.

## OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC

Výrobok obsahuje cement a s vodou a vlhkosťou reaguje zásadito. Maltová zmes dráždi pokožku a oči. Zamedzte kontakt s pokožkou a očami. Nevdychujte prach zmesi. Používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si ruky umyte vodou a mydlom. Pokožku ošetríte regeneračným krémom. Pri zašpinení odložte zneistený odev a pokožku umyte ve veľkom množstve vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte ve veľkom množstve vody, pri náhodnom prehltnutí vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí a prehltnutí vždy vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu bezpečnostný list a tento technický list.

Uchovávajte mimo dosah detí.

## POZNÁMKA

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností, získaných skúškami a praktickým používaním daného výrobku. Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach (teplota 20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 65%). Na odchýlku od týchto hodnôt priamo na stavbe je potrebné brať ohľad z dôvodu ovplyvnenia vlastností a časových údajov. Odporúčania a špecifikácie **neobsahujú** všetky možné varianty, situácie a podmienky, ktoré by mohli vzniknúť na mieste použitia materiálu. Preto odporúčame v prípade významných odchýliek tieto zohľadniť pri spracovaní materiálu a preverenie vlastnej skúšky pred aplikáciou materiálu, alebo vyžiadanie našej technickej a poradenskej pomoci. Tento technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu s naviazanými predpismi.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy a riešenia nezabávajú spracovateľa a tohto materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych podmienkach.

Vydaním nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce vydania.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)

[Info@quick-mix.cz](mailto:Info@quick-mix.cz)

transl.: Acsay Judovít, IV./2013