



BKP

Bitúmenová lepiaca pasta.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba zrenia:	min. 1 až 3 dni podľa konkrétnych atmosférických podmienok
Spôsob dodania:	vedro á 25 kg, paleta 16 bal., 400kg
Teplná odolnosť po vyzretí:	-20 °C až +80 °C
Farba:	čierna

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty zistené pri laboratórnych skúškach (+20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu), vykonávaných v súlade s príslušnými normami a aplikačnými testami. Odchýlky od uvedených údajov pri praktickej aplikácii sú možné a nie sú dôvodom na reklamáciu materiálu.

VLASTNOSTI A POUŽITIE

Vlastnosti

Neobsahuje rozpúšťadlá.
Pripravená na okamžité použitie.
Vysoká prídržnosť k podkladu.
S obsahom vlákien.
Na použitie v exteriéri aj interiéri.

Použitie

Na lepenie izolačných, ochranných a drenážnych dosiek, chrániacich najmä bitúmenové stierky pred poškodením.
Spracovateľná iba ručne.

ZLOŽENIE

Bitúmenová emulzia.

PODKLAD

Všeobecne

Podklady na minerálnej báze (neomietnuté murivo, betón, zmiešané murivo, omietky/malty kategórie GP CS III príp. CS IV podľa STN EN 998-1).

Staré aj nové bitúmenové izolácie.

Podklad musí byť suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a zvyškov prípadných ďalších prostriedkov, znižujúcich prídržnosť k podkladu, výkvetov, uvoľnených častí omietok atď.

Podkladové omietky musia byť vyzreté.

Príprava podkladu

Voľné časti, prach a prostriedky znižujúce prídržnosť musia byť dôkladne odstránené (mechanicky, tlakovou vodou).
Po umytí tlakovou vodou je nutné počkať na dôkladné vyschnutie podkladu.

SPRACOVANIE

Teplota

Nespracovávať a nenechávať zrieť pri teplotách vzduchu, podkladu a materiálu pod +5 °C nad +25 °C, nenanášať na slnkom vyhriate plochy, plochy vystavené vetru, dažďu, silnému prievanu.

Miešanie/príprava

Penetráciu rozmiešajte podľa potreby nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.), zvyčajne nie je nutné.



Nanášanie/spracovanie

Dosky je možné lepiť bodovým lepením alebo metódou tenkého lôžka.

Pri metóde bodového lepenia naneste lokálne a bodovo lepidlo rovnomerne na zadnú stranu dosky a pevne pripevnite pritlačením na podklad.

Pri metóde tenkého lôžka najprv naneste kontaktnú vrstvu na dosku a potom naneste celoplošne bitúmenovú lepiacu pastu pomocou ozubenej stierky na podklad.

Pri lepení panelov medzi sebou a v oblasti kontaktu so zemou je nutné celoplošné lepenie metódou tenkého lôžka.

Schnutie/zrenie

Nanesený bitúmenový lepiaci tmel je nutné chrániť vhodným spôsobom pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi (priame slnko, dážď, mráz), pred rýchlym vyschnutím min. 1 až 3 dni. Rýchlosť zrenia závisí od konkrétnych atmosférických podmienok.

Pri lepení izolačných, ochranných a drenážnych dosiek k sebe treba počítať s predĺženou dobou zrenia.

Čerstvý lepiaci tmel/lepiaca bitúmenová pasta sú rozpustné vo vode a musia byť chránené pred pôsobením vody vhodnými opatreniami. Bitúmenovú lepiacu pastu BKP je nutné chrániť pred príliš rýchlym vysychaním a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (mráz, dážď atď.).

Je potrebné rešpektovať odporúčania výrobcov drenážnych, izolačných materiálov/dosiek.

Čistenie náradia/strojov

Použité nástroje očistite ihneď po skončení práce čistou vodou z vodovodu, platí tiež pre dlhšiu prestávku v práci.

Vytvrdnutú lepiacu pastu je možné z nástrojov odstrániť iba mechanicky.

SPOTREBA

Podľa druhu, štruktúry a kvality podkladu cca 1,5 až 3,0 kg/m².

Podľa štruktúry podkladu, muriva sa spotreba môže zvýšiť.

SKLADOVANIE

Skladujte v chladnom prostredí, bez mrazu, v suchu, v neotvorených originálnych baleniach.

OCHRANA ZDRAVIA – PRVÁ POMOC

Všeobecne používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou a mydlom. Pokožku ošetríte regeneračným krémom.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami.

Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a pokožku umyte vodou a mydlom. Pokožku ošetríte regeneračným krémom.

Pri zasiahnutí očí vyberte príp. kontaktné šošovky, oči vypláchnite prúdom vlažnej vody.

Pri požití podajte veľké množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí a požití vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Podrobnejšie informácie na obale materiálu a v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov na stiahnutie na www.sievert.sk.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Likvidujte v súlade s platnými predpismi.

Balenie úplne vyprázdňte, vypláchnite a odovzdajte na recykláciu.

Čerstvý materiál nevyliievajte do kanalizácie a likvidujte v súlade s platnými predpismi.

Označenie odpadu 17 03 02 (Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01), kategória odpadu 0.



POZNÁMKA

Údaje v tomto technickom liste predstavujú iba všeobecné odporúčania. Z dôvodu použitia prírodných surovín sa môžu uvedené hodnoty a vlastnosti líšiť. Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných skúškami a praktickým používaním daného výrobku. Všetky údaje sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a vzťahujú sa na profesionálne použitie a obvyklý účel použitia.

Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia tohto materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych podmienkach. Záruka všeobecnej platnosti všetkých informácií je vylúčená s ohľadom na rôzne podmienky počasia, spracovania a objektu. Záruka sa vzťahuje iba na normami predpísané a laboratórne zistené vlastnosti (teplota +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %). Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú všetky možné varianty, situácie a podmienky, ktoré môžu na mieste použitia materiálu vzniknúť. Technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je povinný spracovateľ produktu dodržiavať spolu s nadväzujúcimi predpismi. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. Výrobca neposkytuje garanciu na vlastnosti výrobkov, ktoré sú zmenené nevhodným spôsobom spracovania, alebo nevhodným použitím. Vydaním tohto technického listu stráca predchádzajúce vydanie platnosť. Najaktuálnejšie informácie nájdete na našej internetovej stránke.

Technický list vydal:

Sievert SK s.r.o.

Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, Slovensko

www.sievert.sk

info@sievert.sk

Podklad na spracovanie: Sievert SE & Co., TM quick-mix BKP 21.01.2023

Revízia: 04/2023